

TILOP

記号	% min.	化学成分 (% max.)					粒度 (μm)
	Ti	Fe	O	C	N	H	
TILOP-150	99.7	0.06	0.10	0.03	0.03	0.01	-150
TILOP-45	99.7	0.08	0.17	0.03	0.03	0.01	-45

・チタン純分は、ガス成分を除いた値

TILOP高純度品

記号	% min.	化学成分 (ppm max.)														粒度 (μm)
	Ti	Fe	Al	Si	Cr	Ni	Mn	Mg	Na	K	Cl	O	C	N	H	
TILOP-150H	99.98	40	5	5	5	10	5	10	0.1	0.1	10	800	200	200	100	-150
TILOP-45H	99.98	50	5	5	5	10	5	10	0.1	0.1	10	1300	200	200	100	-45

・チタン純分は、ガス成分を除いた値

TILOP64 (Ti-6Al-4V)

記号	化学成分 (% max.)					化学成分 (%)			粒度 (μm)
	O	H	N	C	Fe	Al	V	Ti	
TILOP64-150	0.20	0.015	0.05	0.08	0.40	5.5~6.75	3.5~4.5	Bal.	-150
TILOP64-150ALL	0.23	0.015	0.05	0.08	0.40	5.5~6.75	3.5~4.5	Bal.	-150
TILOP64-45	0.25	0.015	0.05	0.08	0.40	5.5~6.75	3.5~4.5	Bal.	-45

・チタン純分は、ガス成分を除いた値